



DILUNETT® ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Περιγραφή προϊόντος

Το DILUNETT® είναι ένα ισχυρό, υδατοδιαλυτό αφαιρετικό χρώματος χωρίς διαλύτες, το οποίο αφαιρεί οποιοδήποτε χρώμα, βερνίκι ή ξυλοπροστατευτικό με βάση το λάδι και αλκυδικές ρητίνες. Το DILUNETT® αφαιρεί έως και 8 στρώσεις χρώματος με μία μόνο εφαρμογή χωρίς να απαιτεί επίβλεψη ή άμεση αφαίρεση του χρώματος που έχει μαλακώσει. Κατάλληλο για σχεδόν οποιαδήποτε επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένων των: ξύλου, μετάλλου, πλαστικού και GRP. Η μορφή γέλης (gel) που διαθέτει εμποδίζει το τρέξιμο, καθιστώντας το ιδανικό για κάθετες επιφάνειες και περίπλοκα σχέδια σε γύψο ή ξύλο που χρήζουν διάβρωσης.

Εύκολο στην εφαρμογή, διαλύει το χρώμα στις πιο μικρές γωνιές και στις πιο λεπτές λεπτομέρειες, μαλακώνοντας όλα τα συσσωρευμένα στρώματα για απλή και καθαρή αφαίρεση. Χωρίς ΠΟΕ (VOC free) και μη εύφλεκτο, το DILUNETT® είναι ασφαλές για χρήση σε κακώς αεριζόμενους ή περιορισμένους χώρους.

Ιδιότητες

- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Χωρίς διαλύτες — Δεν αναδίδει τοξικές αναθυμιάσεις. Απομακρύνεται εύκολα με νερό.
- Το DILUNETT® είναι ασφαλές για όλες τις επιφάνειες εκτός από το αλουμίνιο.
- Δεν βλάπτει το πλαστικό. Ασφαλές για χρήση σε gelcoat.
- Αφαιρεί έως και 8 στρώσεις χρώματος με μία μόνο εφαρμογή.
- Δεν εξατμίζεται. Μεγάλος χρόνος ενεργής δράσης.
- Εύκολο στην εφαρμογή. Μορφή Γέλης (Gel). Δεν τρέχει.

Βασικές χρήσεις

- Για εξωτερική χρήση μόνο.
- Αφαιρεί βερνίκια, βερνίκια εμποτισμού (stains), χρώματα...
- Κατάλληλο για μέταλλο**, ξύλο**, πλαστικό, gelcoat, πέτρα, τσιμέντο...
- Οριζόντιες ή Κάθετες επιφάνειες.

** Βλέπε «Περιορισμοί»

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Βιοδιασπασιμότητα: Εύκολα βιοδιασπώμενο. Αριθμός Πιστοποιητικού: OECD 301 F.
- Ιξώδες: Γέλη (Gel).
- Ειδικό Βάρος στους 20°C (68°F): 1.10 ± 0.05 .
- Φυσική Κατάσταση: Παχύρρευστο υγρό.
- Ευφλεκτότητα: Δεν ταξινομείται ως εύφλεκτο.
- Διάρκεια Ζωής: 18 μήνες στην αρχική, κλειστή συσκευασία.
- Μέγεθος Συσκευασίας: 500ml, 1L, 2.5L, 10L.
- Εμφάνιση & Οσμή: Κρεμώδες, με οσμή καυστικής σόδας.
- ΠΟΕ (VOC): Εκτός πεδίου εφαρμογής.

Μέσοι χρόνοι δράσης

Σημείωση: Οι παραπάνω χρόνοι είναι ενδεικτικοί μέσοι όροι. Πρέπει πάντα να πραγματοποιείται προκαταρκτική δοκιμή για να καθοριστεί ο ακριβής χρόνος επαφής.

	1 στρώση	2 στρώσεις	3 στρώσεις
Αλκυδικά/Ελαιοχρώματα, stains και βερνίκια	5-15 λεπτά	10-30 λεπτά	15-45 λεπτά
Ακρυλικά χρώματα, stains και βερνίκια	Δοκιμάστε σε μικρή περιοχή για να προσδιορίσετε τον χρόνο		

Περιορισμοί

Το DILUNETT® δεν αφαιρεί τους ακόλουθους τύπους επιστρώσεων:

- Χρώματα 2 συστατικών (2 pack) ή χρώματα φούρνου.
- Πολυουρεθανικά χρώματα και βερνίκια.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε «αδύναμα» ξύλα, όπως οι καπλαμάδες.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε αλουμίνιο.

Εργαλεία εφαρμογής

Σπάτουλα, Συνθετικό πινέλο, Συνθετικό ρολό, Συνθετική βούρτσα τριψίματος.

Οδηγίες ορθής εφαρμογής	• Πραγματοποιείτε πάντα μια προκαταρκτική δοκιμή για να προσδιορίσετε τον απαιτούμενο χρόνο επαφής για την διάβρωση. • Φοράτε γάντια ανθεκτικά στα χημικά, προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικό ρουχισμό. • Κατά την διάβρωση κάθετων επιφανειών, δουλεύετε από κάτω προς τα πάνω για να αποφύγετε τις γραμμώσεις. • Για βέλτιστα αποτελέσματα σε ξύλο, μην αφήνετε το DILUNETT® να δράσει περισσότερο από όσο χρειάζεται για να διαλυθεί το χρώμα. • Τα σκληρά ξύλα, ειδικά εκείνα που είναι πλούσια σε τανίνες (Τικ, Δρυς, Σαπέλι, Κέδρος...) μπορεί να σκουρύνουν σε περίπτωση παρατεταμένης επαφής με το DILUNETT®. • Σε περιπτώσεις όπου το DILUNETT® έχει σκουρύνει το ξύλο, ΜΗΝ το αφήσετε να στεγνώσει πριν χρησιμοποιήσετε το NET-TROL®. • Επεξεργαστείτε τις διαβρωμένες ξύλινες επιφάνειες με NET-TROL® για να επαναφέρετε το χρώμα του ξύλου. • Καλύψτε και προστατέψτε οτιδήποτε δεν επιθυμείτε να διαβρώσετε, συμπεριλαμβανομένων φυτών, θάμνων και τυχόν επιφανειών αλουμινίου. • Εφαρμόστε μεταξύ 5°C και 35°C. Μην εφαρμόζετε κάτω από άμεσο ηλιακό φως ή σε καυτή επιφάνεια. • Μην αφήνετε το DILUNETT® να στεγνώσει στην επιφάνεια. Εάν στεγνώσει, υγράνετε ελαφρώς ψεκάζοντας με νερό. • Συμβουλευτείτε μας για πρόσθετες πληροφορίες και συμβουλές πριν τη χρήση του DILUNETT® σε Δρυ και Καστανιά.
Προετοιμασία επιφάνειας	• Απομακρύνετε τυχόν ξεφλουδισμένα και χαλαρά χρώματα. • Βουρτσίστε και καθαρίστε τυχόν εξωτερικούς ρύπους της επιφάνειας π.χ. βρύα, γενική βρωμιά κ.λπ.
Εφαρμογή	• Εφαρμόστε μια παχιά στρώση DILUNETT® σε ολόκληρη την επιφάνεια που πρόκειται να διαβρωθεί. Για ξύλα πλούσια σε τανίνες, δουλεύετε μεγάλες επιφάνειες σε ζώνες για να αποφύγετε να σκουρύνει το ξύλο. • Αφήστε το προϊόν να δράσει. • Αφαιρέστε το DILUNETT® και το διαλυμένο χρώμα με μια σκληρή βούρτσα τριψίματος ή ξύστρα χρώματος ενώ ξεπλένετε με νερό, εναλλακτικά χρησιμοποιήστε πλυστικό μηχάνημα πίεσης (μέγιστη πίεση 60 bars / 870 psi). <i>Σημείωση: Η χρήση ζεστού νερού κάνει τη διαδικασία ευκολότερη.</i> • Ξεπλύνετε σχολαστικά την επιφάνεια με καθαρό, γλυκό νερό. • Μετά την διάβρωση και το ξέπλυμα, όλες οι πορώδεις επιφάνειες (Ξύλο, Πέτρα, Τούβλο....) πρέπει να υποβληθούν αμέσως σε επεξεργασία με NET-TROL®* ενώ είναι ακόμα υγρές, προκειμένου να ουδετεροποιηθεί η επιφάνεια και να επανέλθει το χρώμα του ξύλου. <i>Σημείωση: Συμβουλευτείτε μας για πρόσθετες πληροφορίες πριν τη χρήση σε Δρυ και Καστανιά.</i>
Ουδετεροποίηση	Πάντα να ουδετεροποιείτε τις διαβρωμένες ξύλινες και πορώδεις (Τούβλο, Πέτρα, Σκυρόδεμα....) επιφάνειες με NET-TROL®*.
Απόδοση (Κάλυψη)	4 m ² ανά λίτρο. Η πραγματική απόδοση ποικίλλει ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής, τον τύπο, την υφή, την παλαιότητα και την απορροφητικότητα του ξύλου.
Καθαρισμός εργαλείων	Νερό.
Αποθήκευση	Αποθηκεύετε το προϊόν που δεν έχει χρησιμοποιηθεί μόνο στην αρχική του συσκευασία. Μην το αποθηκεύετε σε μεταλλικά δοχεία. Προστατέψτε από τον παγετό και τις υψηλές θερμοκρασίες.
Ασφάλεια	Ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) που διατίθεται στο www.owatrol.com και στο κείμενο της συσκευασίας. Φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
Ημερομηνία έκδοσης TDS	Μάιος 2018