



POLYTROL®

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το POLYTROL®, το οποίο δεν περιέχει σιλικόνη, είναι ένα βαθιά διεισδυτικό λάδι που αποκαθιστά την αρχική εμφάνιση και φινιρίσμα σε gelcoat, πλαστικά, μέταλλα και άλλες επιφάνειες. Στεγνώνοντας σε ένα ανθεκτικό, μακροχρόνιο και ελαστικό φινιρίσμα, το POLYTROL® διεισδύει βαθιά, ενυδατώνει εκ νέου τις χρωστικές ύλες της επιφάνειας αποκαθιστώντας το χρώμα και τη λάμψη, που έχουν χαθεί λόγω έκθεσης στον ήλιο, τη βροχή και τη ρύπανση. Σε γυμνά μέταλλα, το POLYTROL® αποκαθιστά τη λάμψη και προστατεύει από τη διάβρωση.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Εφαρμόζεται σε gel coat, υαλοβάμβακα (GRP), πλαστικά, χρώματα, πλακάκια...
- Μέταλλα – Χρώμιο, Ορείχαλκος, Μπρούντζος, Ανοξείδωτος Χάλυβας, Αλουμίνιο...
- Προφυλακτήρες αυτοκινήτων, Σκάφη, Έπιπλα κήπου, Παντζούρια...
- Οριζόντιες ή Κατακόρυφες επιφάνειες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

- Αποκαθιστά το χρώμα και την εμφάνιση θαμπών και ξεθωριασμένων επιφανειών.
- Αναζωογονεί και ενισχύει το χρώμα ξεθωριασμένου μαρμάρου, σχιστόλιθου, πλακιδίων συμπεριλαμβανομένων πλακιδίων από τερακότα.
- Αναζωογονεί ματ και ξεθωριασμένα χρώματα που έχουν θαμπώσει από τις καιρικές συνθήκες.
- Εξαλείφει την ανάγκη για κεριά και γυαλιστικά που κάθονται πάνω στην επιφάνεια και στεγνώνουν γρήγορα.
- Αποκαθιστά και προστατεύει τη λάμψη γυαλισμένων μετάλλων.
- Εύκολη εφαρμογή – Εύκολη συντήρηση.
- Προστατεύει από τη διάβρωση.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ	ΜΕΓΕΘΗ	ΧΡΗΣΗ Εσωτερικοί / Εξωτερικοί χώροι
Σατινέ	250 ml σπρέι 0,5 L, 1 L, 20 L, 200 L	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος	Αλκυδικό
Τύπος Διαλύτη	White spirit
Ειδικό Βάρος	Στους 20°C (68°F): 0,855 ±0,05
Ιξώδες	Υγρό
Περιεκτικότητα Στερεών	33% ±2%
Επίπεδο Γυαλάδας @ 60°	>70% (Το επίπεδο γυαλάδας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το υπόστρωμα).
Σημείο Ανάφλεξης	>60°C (143°F) – Εκτός σπρέι.
Διάρκεια Ζωής	Τουλάχιστον 2 χρόνια σε αρχική σφραγισμένη συσκευασία.
VOC	Όριο ΕΕ για το προϊόν αυτό (κατ. ι): 500 g/l (2010). Το προϊόν αυτό περιέχει έως 489 g/l.
Εργαλεία Εφαρμογής	Πινέλο, Πανί, Λειαντικό Pad, Σύρμα (βαθμός 000 ή 0000)
Αραίωση	Χρησιμοποιείτε ως έχει. Να μην αραιώνεται.
Απόδοση	15 τ.μ. ανά λίτρο. Η πραγματική απόδοση ποικίλλει ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής, τον τύπο, την υφή, την ηλικία και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Χρόνοι Στεγνώματος	24 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία
Καθαρισμός	White Spirit Συσκευασία σε σπρέι: Μετά τη χρήση, καθαρίστε τη βαλβίδα (Αναποδογυρίστε το κουτί και πατήστε το ακροφύσιο έως ότου βγει καθαρό – περίπου 5 δευτερόλεπτα). Μην τοποθετείτε αντικείμενα στη βαλβίδα. Το POLYTROL® δεν κατατάσσεται ως εύφλεκτο· ωστόσο, τα κουρέλια κ.λπ. που έχουν εμποτιστεί με

	POLYTROL® ενδέχεται να αυτοαναφλεγούν αν απορριφθούν ακατάλληλα. Τα κουρέλια κ.λπ. πρέπει να εμποτίζονται σε νερό, να τοποθετούνται σε σφραγισμένο, γεμάτο νερό μεταλλικό δοχείο ή να στρώνονται επίπεδα στον αέρα πριν την απόρριψη. Τα άδεια ή μερικώς χρησιμοποιημένα κουτιά σπρέι πρέπει να απορρίπτονται σε εξουσιοδοτημένο σημείο συλλογής αποβλήτων.
Αποθήκευση	Φυλάξτε μακριά από πάγωμα και υψηλές θερμοκρασίες. Το υπολειπόμενο POLYTROL® πρέπει να μεταφέρεται σε μικρότερο, αεροστεγές, κλειστό μεταλλικό ή γυάλινο δοχείο.

ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καλύψτε και προστατεύστε ό,τι δεν επιθυμείτε να επεξεργαστείτε. Εφαρμόστε μεταξύ 5°C και 35°C.

Μην εφαρμόζετε σε άμεσο ηλιακό φως ή σε ζεστές επιφάνειες.

Μην αφήνετε την περίσσεια POLYTROL® να στεγνώσει και να σχηματίσει υμένιο στην επιφάνεια.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη, λίπη, βρωμιά και μούχλα.

Όλα τα κεριά, στιλβωτικά, σιλικόνες κ.λπ. πρέπει να αφαιρεθούν πλήρως και διεξοδικά.

Αντιμετωπίστε τη μούχλα με διάλυμα χλωρίνης/νερού 50/50.

Τρίψτε το διάλυμα στην επιφάνεια, αφήστε το 10–15 λεπτά και ξεπλύνετε διεξοδικά.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ, GELCOAT, ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ κ.λπ.:

Καθαρίστε την επιφάνεια με ζεστό σαπουνόνερο, PURA-TROL* ή NET-TROL**.

Ξεπλύνετε διεξοδικά και αφήστε να στεγνώσει τουλάχιστον 24 ώρες ανάλογα με την επιφάνεια.

ΠΕΤΡΑ, ΤΟΥΒΛΟ κ.λπ.:

Καθαρίστε την επιφάνεια με PURA-TROL* ή NET-TROL**.

Ξεπλύνετε διεξοδικά και αφήστε να στεγνώσει τουλάχιστον 24 ώρες ανάλογα με την επιφάνεια.

ΜΕΤΑΛΛΟ:

Καθαρίστε την επιφάνεια με PURA-TROL* και ξεπλύνετε διεξοδικά.

Αφήστε να στεγνώσει τουλάχιστον 24 ώρες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

Εργαστείτε πάντα σε τμήματα που μπορείτε να ολοκληρώσετε σε 10–20 λεπτά.

Εάν η επιφάνεια απορροφά το POLYTROL® ανομοιόμορφα (δηλ. ματ και γυαλιστερές κηλίδες), μετακινήστε την περίσσεια λαδιού από τις γυαλιστερές στις ματ περιοχές.

Σκουπίστε την περίσσεια POLYTROL® με ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι πριν γίνει κολλώδες.

Για ένα πιο γυαλιστερό φινίρισμα, γυαλίστε την επιφάνεια με ένα πανί γυαλίσματος χωρίς χνούδι.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ, GELCOAT, ΠΛΑΚΙΔΙΑ, ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ κ.λπ.:

Εφαρμόστε το POLYTROL® γενναιόδωρα και ομοιόμορφα με πινέλο ή πανί.

Αφήστε να δράσει 10–20 λεπτά.

Σκουπίστε την περίσσεια POLYTROL® με ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι.

Αφήστε να στεγνώσει.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΠΕΤΡΑ, ΤΟΥΒΛΟ Κ.ΛΠ.:

Εφαρμόστε το POLYTROL® γενναιόδωρα και ομοιόμορφα με πινέλο ή πανί.

Αφήστε να δράσει 10–20 λεπτά.

Σκουπίστε την περίσσεια POLYTROL® με ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι.

Αφήστε να στεγνώσει.

ΜΕΤΑΛΛΟ:

Εμποτίστε το λειαντικό pad ή το σύρμα σε POLYTROL® και εφαρμόστε στην επιφάνεια με τριπτική κίνηση.

Αφήστε να δράσει 10–20 λεπτά.

Σκουπίστε την επιφάνεια με ένα πανί για να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα.

Γυαλίστε την επιφάνεια με ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι.

Αφήστε να στεγνώσει.

Σημείωση: Το POLYTROL® δεν είναι επιφανειακή επίστρωση. Η θέση του είναι μέσα στην επιφάνεια, όχι πάνω από αυτήν. Η περίσσεια POLYTROL® που στεγνώνει στην επιφάνεια μπορεί να αφαιρεθεί με DILUNETT**.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συντήρηση απαιτείται όταν οι επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία με POLYTROL® εμφανίζουν σημάδια ξεθωριάσματος. Προετοιμάστε και επαναεπεξεργαστείτε τις επιφάνειες όπως περιγράφεται παραπάνω.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Μην χρησιμοποιείτε POLYTROL® σε λευκές επιφάνειες.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) διαθέσιμο στο www.owatrol.com και στο κείμενο της ετικέτας. Φυλάξτε μακριά από παιδιά. www.owatrol.com

* Ίδιος Κατασκευαστής. *Ανατρέξτε στο TDS.

Αυτό το Τεχνικό Δελτίο Δεδομένων ακυρώνει και αντικαθιστά κάθε προηγούμενο Τεχνικό Δελτίο Δεδομένων για το ίδιο προϊόν. Σκοπός του είναι να ενημερώσει τον χρήστη για το προϊόν. Οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας. Ωστόσο, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μια προδιαγραφή κατάλληλη για τη φύση και τις συνθήκες του υποστρώματος. Λόγω της συνεχούς τεχνικής προόδου, είναι ευθύνη του χρήστη να διαπιστώσει ότι αυτό το έγγραφο δεν έχει αντικατασταθεί από πιο πρόσφατη έκδοση. Οι πληροφορίες είναι μόνο για καθοδήγηση και ο κατασκευαστής δεν μπορεί να εγγυηθεί ή να αποδεχθεί ευθύνη για τα αποτελέσματα.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12/04/2024

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Τέλ +33 (0)1 60 86 48 70

OWATROL INTERNATIONAL S.L.U
08007 Barcelona - Spain
Tel. +34 93 046 76 81

Owatrol® είναι εμπορικό σήμα



**Discover all our solutions at
www.owatrol.com**

**Το τεχνικό μας τμήμα είναι στη διάθεσή
σας
για οποιαδήποτε ερώτηση στο
info@owatrol.com**